











<p>TT422 VŘ LAZURA S VOSKEM</p>	<p>Vodou ředitelná lazura s voskem široký výběr odstínů, snadná aplikace</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  UV ODOLNOST </div> <div style="text-align: center;">  SOFT TOUCH </div> <div style="text-align: center;">  ODOLNÉ ATMOSFÉRIKÝM VLIVŮM </div> </div>	<p>VÝKON</p>  <p>FUNGICIDNÍ OCHRANA</p> 
<p>Velikost balení</p>	<p>25 kg - 5 kg</p>	
<p>Použití</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PLOTY </div> <div style="text-align: center;">  ZAHRADNÍ NÁBYTEK </div> <div style="text-align: center;">  TRÁMY </div> </div>	
<p>Aplikace</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ŠTĚTEC </div> <div style="text-align: center;">  VÁLEČEK </div> </div>	

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,02 ± 0,03 (kg/lit)

OBSAH SUŠINY

15 - 22 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 6

3 - 25" - 30" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

2

VYDATNOST

8 - 10 (m²/kg)

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

30 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

60 minut

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz