






<p>WPFO0415-A VŘ ZÁKLADNÍ LAK, 1K i 2K BÍLÝ</p>	<p>Vodou ředitelný, základní, 1K i 2K bílý, rychle schnoucí lak</p>	 <p>PLNVOST</p>  <p>BROUSITELNOST</p>  <p>ROZLIV</p>
<p>Velikost balení</p>	<p>25 kg - 5 kg</p>	
<p>Doporučené ředidlo</p>	<p>VODA 5 - 10 %</p>	
<p>Doporučené tužidlo</p>	<p>INUR0350 5 - 10 %</p>	
<p>Použití</p>	 <p>KUCHYŇSKÁ DVÍŘKA VNITŘNÍ DVEŘE NÁBYTEK MDF</p>	
<p>Aplikace</p>	 <p>STRÍKÁNÍ AIRMIX</p>	

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,35 ± 0,03 (kg/l_t)

OBSAH SUŠINY

57 ± 1 (%)

ŽIVOTNOST SMĚSI

1 hodina (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1 - 2

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

120 - 130 (g/m²)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 - 2 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

60 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

60 - 90 minut

BROUSITELNÉ

24 hodin

STOHOVATELNÉ

24 hodin

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz