

VÝKON


WPSM5000-A

VŘ VRCHNÍ LAK, 1K i 2K
BÍLÝ


Vodou ředitelný, vrchní, 1K i 2K
bílý lak, tónovatelný
dle RAL, NCS




NEŽLOUTNOUCÍ



CHEMICKÁ ODOLNOST



MECHANICKÁ ODOLNOST



PLNIVOST

Velikost balení

25 kg - 5 kg

Stupeň
lesku 10

Doporučené
ředidlo

VODA 5 - 10 %

Doporučené
tužidlo

INUR0350 10 %
INUR0601 10 %

Použití



KUCHYŇSKÁ
DVÍRKA



VNITŘNÍ
DVEŘE



NÁBYTEK

Aplikace



STŘÍKÁNÍ



AIRMIX



POLÉVAČKA

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,15 ± 0,03 (kg/t)

OBSAH SUŠINY

42 ± 1 (%)

VISKOZITA DIN 6

50" - 55" (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

120 - 130 (g/m²)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 - 2 mm, tlak 2,5 - 3 bar

AIRMIX

Tryska 0,23 - 0,28 mm, tlak 100 - 120 bar / 1 - 2 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

30 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

60 - 120 minut

STOHOVATELNÉ

24 hodin

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz